

ADHESIVO POLIESTIRENO



COLA DE CONTACTO ESPECIAL POLIESTIRENO

□ DEFINICION

Cola de Contacto especial POLIESTIRENO de disolución de caucho natural en disolventes orgánicos modificado con resinas. Especialmente formulado para la adhesión de poliestireno sobre múltiples sustratos.

□ CAMPOS DE APLICACIÓN

Encolado de poliestireno entre sí y sobre laminados, estratificados, corcho, caucho, metal, textil, lana de vidrio, cartón, madera aglomerada, contrachapeados hormigón, yeso, espuma flexible de poliuretano, etc.

□ VENTAJAS

- Cola lista al uso.
- Olor débil, sin decantación.
- Excelente resistencia al calor
- Encolado a dos caras.
- Fácil aplicación.

□ CARACTERÍSTICAS

- A 20°C y humedad normal (50-55%).
- Tiempo de espera : 5-15 minutos.
 - Tiempo abierto: 15 a 30 min.(según materiales)

□ ESPECIFICACIONES

Aspecto.....: Líquido blanquecino.
Densidad.....: 0,75 g/cc, a 23°C.
Viscosidad: 30 – 40 P
Extracto seco: 32

□ APLICACIÓN

Preparación de soportes:

- El estado de los soportes antes de la aplicación de la cola condiciona el resultado final del encolado.
- Las superficies a encolar deben estar secas y desengrasadas.

Puesta en contacto:

- Respetar el tiempo de espera y poner en contacto ambas superficies teniendo cuidado en el buen ajuste.
- Remover bien el adhesivo antes de su uso.

□ RECOMENDACIONES:

- Encolar en un local exento de polvo.
- No encolar las superficies húmedas.
- Después de cada aplicación, cerrar bien el envase para evitar la evaporación del disolvente.
- No encolar por debajo de 10°C ni en soportes que alcancen los 60°C.

□ LIMPIEZA:

La cola fresca o seca se limpia con acetona.

□ ALMACENAMIENTO

Un año en envase de origen no abierto y conservado entre 10° y 25°C.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 414 / Fax 943 410 472
E-mail : construccion@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA
VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

